

PRODUKT DATA

HARD HAT® AEROSOLS LIJNENVERF 2300

OMSCHRIJVING

RUST-OLEUM® Hard Hat Aerosol Lijnenverf 2300 is gebaseerd op een sneldrogende mageres sojaolie alkydhars. Deze producten zijn gebaseerd op lood- en chromaatvrije pigmenten.

AANBEVOLEN TOEPASSING

RUST-OLEUM Lijnenverf 2300 wordt toegepast bij lichte verkeersbelasting. Lijnenverf 2300 wordt gebruikt in combinatie met de RUST-OLEUM Lijntrekkers. Lijnenverf 2300 is ideaal voor het trekken van lijnen in parkeergarages fabrieken, magazijnen, sportvelden, stadions en alle situaties waar verkeersregeling gewenst is.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Mat
Kleur: Zie kleurkaart
Drijfgas: Dimethylether
VOC-gehalte: 625 g/l

Droogtijden bij 20°C/50% r.v.
Kleefvrij: 20 minuten
Licht beloopbaar: 4 uur
Overschilderbaar: binnen 1 uur of na 48 uur
Uitgehard: 7 dagen
Hittebestendigheid: tot 100°C (droog)

Rendement

Theoretisch: Ca. 60 m (500 ml) of 90 m (750 ml) per spuitbus bij een lijnbreedte van 10 cm
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Vet, olie, vuil en alle andere verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen verwijderen. Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verwijder de beschermkap. Minstens 1 minuut stevig schudden nadat de kogel wordt gehoord. Plaats de bus ondersteboven in de houder van de RUST-OLEUM Lijntrekker. Let erop dat de spuitkop goed in de opening geplaatst wordt; het verlengde deel van de spuitkop moet parallel staan aan de wielas. De bushouder is verstelbaar. Als de houder in zijn laagste stand staat kan een lijn van ongeveer 5 cm breedte getrokken worden. Als de houder in de hoogste stand staat, is de lijn ca. 10 cm breed. Variabele breedtes kunnen verkregen worden door verplaatsing van de houder. Trek aan de hendel om met het spuiten te beginnen. De lijntrekker moet tijdens het spuiten bewegen om aanzetten van het materiaal in de machine te voorkomen. Na gebruik bus rechtop zetten en de spuitkop 2 - 3 seconden indrukken om het ventiel te reinigen.

APPLICATIE CONDITIES

Voor een goed resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en het object boven 0°C.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu