

PRODUCT DATA

FASSILUX SATIN

OMSCHRIJVING

Solventgedragen zijdeglanslak op basis van soya-alkydharsen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Gemakkelijk uit te strijken - sneldrogend - uiterst duurzaam - weinig vergelend - hoog vaste stof gehalte - geeft een harde doch soepele film.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Afwerkingslak voor binnen- en buitenhoutwerk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Zijdeglans (60°: +/- 30%)
Kleur:	Wit + kleurenkaart + kleuren Mathymix / ColourShop
Massa:	1,34 - 1,37 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: 53 - 56% (wit) In gewicht: 70 - 73% (wit)
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: ± 55 micron (verbruik: 18 m ² /l) Droge film: ± 30 micron (verbruik: 18 m ² /l)
Vlampunt:	> 39°C
VOC	
Gebruiksklaar mengsel:	300 g/l max.
Categorie:	A/d
EU grenswaarde:	400 g/l (2007) / 300 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	4 - 5 uur
Hanteerbaar:	5 - 6 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Uitgehard:	± 1 week

Rendement

Theoretisch:	± 18 m ² /l
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Als grondlaag gebruikt men Fassiprim. Voor uiterst verzorgd schilderwerk 2 lagen Fassiprim aanbrengen en telkens iedere laag fijnschuren. Voor buitenwerken is een impregnatie van kaal of ontbloot hout met Adex aangewezen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast:	Niet verdunnen.
Roller:	Niet verdunnen.
Luchtspuit:	Niet verdunnen.
Airless spuit:	Nozzle: 013 - 015 / Druk: 180 bar. Niet verdunnen.
Reinigen:	White spirit of Thinner 22.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

FASSILUX SATIN

APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.
Minimum omgevingstemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80%RV

OPMERKINGEN

Fassilux Satin bij buitengebruik niet aanbrengen op Noxyde. In deze gevallen ofwel Fassilux Aqua ofwel Pegacryl Satin gebruiken.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com