

PRODUCT DATA

PARACEM DECO

OMSCHRIJVING

Acrylaatdispersieverf voor hoogwaardige binnentoepassingen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Uitmuntende vloeï - goede mechanische bestendigheid tegen opwrijven - egaal mat aspect - goed dekkend - geen neiging tot aanzetten.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Decoratieve matte afwerking van binnenmuren en plafonds. Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, etc.), zowel in particuliere als in openbare gebouwen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Mat (Glansgraad 60° en 85°: 2 - 3%)
Kleur:	Wit + Mathymix / ColourShop
Massa:	1,40 ± 0,02 g/cm ³ (wit)
Vaste stof gehalte:	In volume: 34 ±1% (wit) In gewicht: 51,5 ± 1% (wit)
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: ± 140 micron (verbruik: 7 m ² /l) Droge film: ± 50 micron (verbruik: 7 m ² /l)
Vlampunt:	Onbrandbaar
VOC-gehalte:	30 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	30 g/l max.
Categorie:	A/a
EU grenswaarde:	75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
EN 13300:	Natte slijtvastheid: Klasse 1 (Wit), Klasse 2 (Mathymix/Colourshop)
Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	30 minuten
Overschilderbaar:	1 uur
Uitgehard:	± 2 dagen

Rendement

Theoretisch:	7 - 10 m ² /l per laag
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze ondergronden kunnen direct met Paracem Deco overschilderd worden.

Sterk poreuze ondergronden, glad plakwerk en waterbestendig gipskarton eerst impregneren met een laag van 1/1 mengsel Pegafix + Paracem Deco met een verbruik van 12 m²/l per laag.

Nicotinevlekken eerst isoleren met Pegaprim Isofix, Pegamat Aqua of Pegamat RL.

Oude vochttringen isoleren met Pegamat RL of Pegaprim Isofix.

Onbeschilderd houtwerk eerst een aangepaste voorbehandeling geven en van een grondlaag (bijv. Fassiprim of Pegaprim Xpress) voorzien.

Metalen voorwerpen vrij van roest voorbehandelen met Pegalink, Pegaprim Xpress of Galvaprim.

Op glasvlies bij voorkeur eerst een laag Paracem Deco Soft of Paracem Deco Satin aanbrengen alvorens af te werken met Paracem Deco.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUCT DATA

PARACEM DECO

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Onverdund aanbrengen.

Roller: Onverdund aanbrengen.

Luchtspuit: Indien nodig verdunnen met water

Airless spuit: Nozzle: 013 - 019 / Druk: 160 - 200 bar

Reinigen: Water

APPLICATIE CONDITIES

> 5°C, < 80% R.V.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu