

PRODUCT DATA

PARACEM SEMI-GLOSS

OMSCHRIJVING

Watergedragen halfglanzende acrylaatverf op basis van styreenacrylaat en pure acrylaatharsen voor binnen- en buitenmuren.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Voor binnenwerken: zeer decoratief halfglanzend uitzicht - gemakkelijk te reinigen en te onderhouden - hoge vulkracht en dekvermogen - uitstekende vloei.

Voor buitenwerken: goed glansbehoud - zeer hoge duurzaamheid - onverzeepbaar.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Watergedragen halfglanzende acrylaatverf voor binnen- en buitenmuren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Halfglanzend (glansgraad 60°: ± 65%)
Kleur:	Wit + base P
Massa:	1,28 - 1,32 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: 35 - 38% In gewicht: 50 - 53%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: ± 125 micron (verbruik: 8 m ² /l) Droge film: ± 45 micron (verbruik: 8 m ² /l)
Vlampunt:	Onbrandbaar
VOC-gehalte:	15 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	15 g/l max.
Categorie:	A/c
EU grenswaarde:	75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	40 min. (10 m ² /l)
Hanteerbaar:	2 uur (10 m ² /l)
Overschilderbaar:	4 uur (10 m ² /l)
Uitgehard:	± 1 dag

Rendement

Theoretisch:	8 - 10 m ² /l
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Steeds werken op een droge (max. 4% vochtgehalte) en draagkrachtige ondergrond. Muren grondig reinigen met stalen borstel of hogedruk waterreiniging toepassen. Indien mosgroei, eerst behandelen met een geschikt mosdodend product.

Op poreuze ondergronden eerst een laag Parafix / Paracem (1/1) of Pegafix aanbrengen.

Op gladde bakstenen eerst een laag Noxyde, verdund met 25% water, of Pegalink aanbrengen.

Bij toepassen van een witte hechtlaag, Pegalink i.p.v. Noxyde gebruiken.

Oude afpoederende verven na reiniging impregneren met Fixonal of Pegafix.

Gaatjes opstoppen, spleten of barsten dichten met Elastofill of Mur-Filler (afhankelijk van de ondergrond).

Waar nodig egaliseren met Pegaflex. Fijnschuren, afstoffen en egaliseren met Porisol.

Vervolgens 1 - 2 lagen Paracem Semi-Gloss aanbrengen.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

PARACEM SEMI-GLOSS

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Bij voorkeur in 2 lagen aanbrengen.

Roller: Bij voorkeur in 2 lagen aanbrengen. Kortharige rol gebruiken.

Luchtspuit: Niet aanbevolen.

Airless spuit: Nozzle: 018 / Druk: 180 bar.
1 laag volstaat in de meeste gevallen.

Reinigen: Water.

APPLICATIE CONDITIES

Temperatuur min. 5°C / max. 80% R.V.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com